



Prestige Matt

OMSCHRIJVING	Matte hoogwaardige duurzame muurverf voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goed reinigbaar • Schrobklasse 1 voldoet na 1 maand aan DIN EN 13300 • Zeer goede vloei • Uitstekende verwerking • Spatvrij • Resistent tegen de meest voorkomende desinfecteermiddelen • Licht isolerende werking
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend inzetbaar voor horeca, utiliteitsbouw, industrie, zorginstellingen en de particuliere sector • Geschikt voor de afwerking van beton, metsel- en pleisterwerk, gasbeton en gipselementen

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeerdispersie
Dichtheid	1,48 kg per ltr
Theoretisch rendement	10 - 12 m ² per ltr afhankelijk van verwerking en structuur van de ondergrond
Glansgraad	Mat (< 3 G.U. bij 85°)
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Verwerking spuitapparatuur	<p>Airless</p> <p>Spuittip : Graco FF LP of Wagner HEA Opening : 0,016 - 0,019 inch Druk : 90 -110 bar Verdunning : geen</p> <p>Airless verwarmd (40°C)</p> <p>Spuittip : Graco FF LP of Wagner HEA Opening : 0,016 - 0,019 inch Druk : 90 -110 bar Verdunning : geen</p> <p>(Afhankelijk van type spuitsysteem kunnen de instellingen afwijken en indien nodig bij stellen, vooraf spuitbeeld beoordelen)</p>
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 8 uur overschilderbaar • Na ca. 24 uur bij vervuiling door wateroplosbare vlekken
Verwerkingscondities	Optimaal >10°C en r.v. <75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Ondergrond moet schoon, vast, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED • Bij water oplosbare vlekken dient er tussen de lagen minimaal 24 uur tussen te laten, het isoleren van vervuilde ondergronden indien nodig met NOVA2510
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Prestige Matt